

Tinta murale a base di Grassello di Calce Invecchiato ed Olio Essenziale di Canapa

Calcecanapa® Tinteggio - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CALCECANAPA® TINTEGGIO è una pittura murale a base di grassello di calce invecchiato e olio essenziale di canapa. Traspirante e antimuffa. Le tinte a calce sono i sistemi di finitura muraria più nobili e antichi. Dopo l'applicazione, con un processo detto di carbonatazione, si forma una sottilissima pellicola composta da microcristalli di calcite birifrangenti che donano alle superfici particolari riflessi di luce ed un pregevole valore estetico.

L'olio essenziale di canapa sativa, presente in **CALCECANAPA® TINTEGGIO**, migliora le caratteristiche di applicabilità e combatte muffe e batteri.

Calcecanapa® Tinteggio, ha un'azione calmante, rilassante e riequilibrante e un aroma pulito, fresco ed erbaceo, che rende la permanenza nell'ambiente immediatamente confortevole.

CALCECANAPA® TINTEGGIO può essere colorata di mille sfumature aggiungendo i pigmenti naturali (terre e ossidi), forniti a parte su richiesta. Il risultato finale è il contrario dei colori "piatti" e uniformi delle pitture industriali.

Le velature di **CALCECANAPA® TINTEGGIO** regalano alle pareti tonalità profonde e ricche di sfumature.



Calcecanapa® Tinteggio – DESTINAZIONE D'USO

CALCECANAPA® TINTEGGIO è la pittura murale utilizzabile in qualsiasi condizione edilizia: nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e restauri.

CALCECANAPA® TINTEGGIO è perfettamente compatibile con intonaci tradizionali ed è l'ideale completamento di **CALCECANAPA® INTONACO DI FINITURA**.

Si usa in interni e in generale ove sia richiesta traspirabilità e igienicità. Negli esterni può essere utilizzato in associazione a un trattamento idrorepellente a base silossanica.

Calcecanapa® Tinteggio – COMPONENTI

Grassello di calce invecchiato (CL 90 UNI EN 459-1:2010), olio essenziale di canapa, polvere di marmo, cellulosa, olio di vinacciolo, gomma naturale.

Confezione in secchi da 15 litri

Calcecanapa® Tinteggio - PREPARAZIONE SUPPORTO, MISCELAZIONE E APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Prima della stesura bagnare il fondo con acqua con spruzzino da giardinaggio.

Il supporto ideale è **CALCECANAPA INTONACO DI FINITURA** o un intonaco a base di calce per cui non ci sono particolari avvertenze; per le altre superfici, verificare la porosità e la omogeneità dei supporti.

Miscelazione

Il prodotto è da diluire con acqua potabile nella quantità del 30 - 40%

Applicazione

Applicare in 2 mani preferibilmente a pennello (o a spruzzo), secondo la copertura desiderata, stendendo la mano successiva sulla precedente del tutto asciutta.



Calcecanapa® Tinteggio - AVVERTENZE

- Applicare con temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- Non usare su intonaci poco porosi cementizi o a base gesso, nè su pitture, additivati con cemento o resine, idrorepellenti, sintetiche.
- Tutte le finiture a grassello di calce vanno protette dall'acqua battente per almeno 48-72 ore dall'applicazione. Per aumentare la protezione e, quindi, la durata può essere applicato un idrorepellente traspirante non filmogeno.
- Il grado di copertura e l'eventuale colorazione, per effetto della carbonatazione del grassello non è valutabile durante o nell'immediatezza dell'applicazione, ma soltanto a superficie completamente asciutta.



- E' sempre consigliabile effettuare preliminarmente campionature di prova, sia per verificare la compatibilità con i vari tipi di supporto, che per valutare copertura, effetto finale e resa.

Calcecanapa® Tinteggio – CARATTERISTICHE

TIPO (UNI 8681)	Pittura
CONFEZIONE	Secchi da 15 l
RESA TEORICA	0,1 l – 0,3 l/m ² per mano, secondo il supporto
COEFF. DI DIFFUSIONE VAPORE ACQUEO (UNI EN 1015-18)	$\mu = 10-15$
MASSA VOLUMICA	1,34 kg/l
pH	12,5
RESIDUO SECCO	65%

Questi valori si riferiscono a prove di laboratorio e potrebbero risultare modificati dalle condizioni di messa in opera.

